




VARMO  **TECK19**

Технический паспорт VARMO TECK 19

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТФОРМОВАННАЯ ПАНЕЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ
ТОЛЩИНОЙ

Содержание

ОПИСАНИЕ	3
ПРЕИМУЩЕСТВА	4
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	4
РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
СТРАТИГРАФИЯ	6
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ	7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТФОРМОВАННАЯ ПАНЕЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ

VARMO TECK19



ОПИСАНИЕ

VARMO TECK 19- это излучающая панель для систем напольного отопления и охлаждения, предназначенная для реконструкции, когда есть проблемы с доступной высотой.

Он изготовлен из белого спеченного пенополистирола EPS, ламинированного черной ламинатной пленкой из термоформованного полистирола HIPS толщиной 0,6 мм, которая может использоваться с трубами диаметром 12 мм.

Он имеет маркировку CE и подходит для водяных лучистых систем отопления и охлаждения, встроенных в конструкции в соответствии с UNI EN 1264.

В сочетании с самовыравнивающейся стяжкой она позволяет создать новую систему всего за 29-39 мм, в отличие от традиционных систем, требующих не менее 80-90 мм.

Его можно использовать в общественных и частных помещениях, в сухих местах и в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах и кухнях.

При использовании в сочетании с самовыравнивающейся стяжкой он обладает очень низкой инерцией, что обеспечивает очень точную терморегуляцию и быструю настройку, что приводит к экономии эксплуатационных расходов за счет снижения потребления энергии. Рекомендуется приклеивать панель к основанию, которое должно быть прочным, сухим, чистым и идеально ровным.

Рекомендации: панель всегда должна быть защищена от прямых солнечных лучей и храниться в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников тепла и открытого огня.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшенная площадь: установка возможна всего через 29/39 мм (самовыравнивающаяся стяжка)
- Сокращение объема кладочных работ: VARMO TECK 19 может быть установлен непосредственно на старый пол, что позволяет избежать дорогостоящих работ по сносу и демонтажу.
- Скорость укладки: специальная конструкция рельефа обеспечивает быструю и практичную укладку. Для фиксации трубы на месте не требуется никаких зажимов.
- Энергосбережение
- Нет ограничений в выборе покрытий
- Идеально подходит для ремонта

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Напольное отопление



Мокрый раствор




Самовыравнивающаяся стяжка (толщина системы с анкерной панелью 29/39 мм)

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	PI00VTN230518H
Полезные размеры панели (мм)	1400x800
Размеры панели (мм)	1450x850
Площадь панели (м2)	1,088
Толщина изоляционной основы (мм)	5
Общая толщина панели (мм)	19
Высота/шаг бугны (мм)	18/40
Диаметр трубы (мм)	12
Количество штук в упаковке	18
м2 в упаковке	19,584
Тип упаковки	картонная коробка

СТРАТИГРАФИЯ



ЛЕГЕНДА	ОПИСАНИЕ
1	Плинтусы
2	Пол
3	Стяжка
4	Периметральная лента
5	Труба
6	Изоляционная плита Varmo Teck 19
7	Черновой пол

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Соответствующий стандарт	EPS / Classe	VARMO TECK 19
Заявленная теплопроводность λ_D [Вт/мК]	UNI EN 1264-3	200	0,15
Теплопроводность декларированная λ_D [Вт/мК]	UNI EN 12667	200	0,033
Сопротивление сжатию при 10% деформации σ_{10} [кПа]	UNI EN 826	400 / CS(10)400	200
Долгосрочное водопоглощение WLT [%]	UNI EN 12087	400 / WL(T)6,0	6
Допуск толщины dN [мм]	UNI EN 823	T(2)	± 2
Стабильность при 23 °C / 50 % относительной влажности $\Delta \epsilon_l$; $\Delta \epsilon_d$	UNI EN 1603	DS(N)2	0.2
Сопротивление диффузии водяного пара EPS μ	UNI EN 12086	400 / Z 50-100	50-110
Сопротивление диффузии водяного пара HIPS μ	UNI EN 12086		10.000

s

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ

	Соответствующий стандарт	VARMO TECK 19
Реакция на огонь	EN ISO 11925-2 + EC1	EUROCLASSE - F - UNI EN 13501
Термическая стойкость к воздействию тепла, атмосферных факторов, деградации, старению	UNI EN 13163	Теплопроводность EPS не изменяется со временем.
Устойчивость к воздействию огня, тепла, атмосферных воздействий, разложению, старению	UNI EN 13163	Реакция EPS на огонь не изменяется со временем.



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it